



## Når du skal male med Engwall o. Claesson linoljemaling:

Oppdatert: 26.04.16

1. **Fuktighet:** Treverket må ikke overstige 15% fuktighet. Fuktighetsmål på utsatte bygningsdeler. Mal aldri med risiko for regn eller tåke. Min. 10 grader.
2. **Påföring:** Det må strykes meget tynt och eventuellt per strök. Ved tyke lag vil det dannes «skinntörking», og ved ujevn påföring kan det oppstå ujevn glans.
3. **Pensler:** Vi anbefaler svinebustpensler fra Gnesta, for jenv og tynn påföring av linoljemaling. Den bör fordrives för ett pent resultat. Penslarna kan oppbevares i vann fra dag til dag, når arbeidet pågår. Rengjøres i White Spirit og linoljesåpe.
4. **Rör** godt i spannet før og underveis i arbeidet. Det kan forekomme meget små avvik i fargen på hvert spann, bland i mer maling halveis i spannet på hele overflater. Gjelder kun toppstrøket.
5. **Kvister:** Innvenndig må særlig furukvist isoleres min. 2 strøk før maling. Utvendig anbefales det ingen bruk av kvistlakk, p.g.a. vedheft.
6. **Utvendig tynning:** Vi anbefaler å bygge malingsstrøkene fra magert (grunning) til fet (toppstrøk) Utvendig linoljemaling skal tynnes 40% med Lavaromatisk White Spirit ved grunning. Første strøk tynnes 25%, og ved toppstrøk benyttes den ufortynnet. Sterk sugende områder krever 1 strøk ekstra (ufortynnet)
7. **Innvendig tynning :** Linoljemaling bør tynnes 20% med Lavaromatisk White Spirit ved grunning, første strøk 10% og 2 strøk benyttes den ufortynnet. Innvendig kan evt. White spiriten kuttes ut, stryk da magert på.

8. **Sparkel/kitt:** Dersom underlaget er forskjellig sugende, kan det oppstå matte felter. Disse feltene bør få et ekstra strøk før toppstrøk. Bruk en oljesparkel og linoljekitt til sparkling og innglassing. Ikke bruk syntetisk kitt eller andre typer fugemasser.
9. **Gulning:** Vær oppmerksom på at all linoljemaling gulner. Ulike faktorer som temperatur og lys påvirker dette.
10. **Lukt:** Linoljemaling lukter herlig linolje i lengre tid etter tørking. Dette er ikke helseskadelig. Kjerringråd: sett ut eddikskåler og sitron skiver. Anbefaler ikke linoljemaling inni skap og lignende p.g.a lukt og gulning
11. **Tørk:** God ventilasjon. Linoljemaling trenger tilgang på ny, frisk luft for å tørke. Varmt og tørt klima. Utvendig anbefales det å male imellom Mai og August. Viktig med god tørk i mellom strøkene. Ca. 1-3 dager. Maling på veldig varme overflater kan gi for hurtig tørk og gi solblærer.
12. **Gulv:** Dersom man benytter linoljemaling på gulv, må man være oppmerksom på tørketiden. Begregn 1-3 mnd før malingen er gjennomtør.
13. **Vask:** Unngå bruk av basiske baskemiddel, som inneholder lut, før maling med linoljemaling. Rester av lut på veggen kan forsåpe malingen. Vi anbefales vask med salmiakk og litt husvask før maling. Blandingsstyrke etter behov. Soppdrepere kan benyttes før maling. Innvendig vedlikehold: vask med ph nøytralt baskemiddel. Vent 4-5 uker før rengjøring på nymalt overflate.
14. **Vinduer og dører:** Ved maling av vinduer og dører med linoljemaling bør man være oppmerksom på at ved lukking for tidlig, kan de "lime" seg sammen. Vi anbefaler som et tilltak vaselin eller talkum på falsen. Ikke stram de til karmen. Lukk opp vinduene og dørene jevnlig i tiden etter at de er nymalt. Det er viktig å la de tørke godt!
15. **Opbevares** frostfritt.
16. **Brannfare!** Filler brukt til linoljemaling kan selvantenne. Legg filler i vann eller i en egnet brannsikker beholder.